

STRAIT-FLEX ORIGINAL slouží k vyztužení veškerých rohových spár při provádění finálních povrchových úprav např. okenních špalet. Je ideální na vyztužení vnitřních i vnějších rohů sádkartonu např. v podkrovních, nebo v montovaných dřevodomech. Páska vyrovnává a vytváří rovné linie v komplikovaných koutech i na rozích sádkartonu. Uzavírá větší mezery mezi sádkartonem, případně sádkartonem a běžnou stěnou.

Páska je na bázi PVC, celulózy a skelných vláken určená pro vyztužení a překrytí zakřivených rohových spár, zejména u sádkartonových konstrukcí.

Podélný prolis uprostřed pásy s perforací, která umožňuje rychlejší vysychání podkladu, umožňuje její vytváření do jakéhokoli úhlu, páska se dodává v papírovém kartonu o návinu až 30 m = práce s minimálními zbytky pásy, snadná manipulace a zamezení poškození při přepravě nebo v náročných podmínkách na stavbě.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nepraská
- vytváří rovné linie
- několikrát pevnější než běžné sklotextilní, nebo papírové pásy
- nekrouť se, netrhá a nevytváří puchýře
- odolává mechanickému poškození, změnám teploty, vodě i vlhkému prostředí
- rychlejší montáž o 25–50 % ve srovnání s papírovou páskou
- ideální pro použití v koupelnách

APLIKACE

Upravte STRAIT-FLEX ORIGINAL na požadovanou délku a její konce zařízněte v úhlu 45°. Pásku přeložte na polovinu tak, aby u vnějších rohů směřovala potištěná strana směrem ke stěně.

U vnitřních rohů (koutů) tak, aby potištěná strana směřovala ven. Rovnoměrně naneste některý z řady sádrových spárovacích tmelů a do něj vlaďte STRAIT-FLEX ORIGINAL. Pásku je nutné vždy přizpůsobit konkrétnímu použití (vnitřní, vnější roh) – vždy s malým předpětím, které zaručí dokonalé a celoplošné přilnutí do tmelu. Vyhlaďte nerovnosti a odstraňte přebývající množství stěrky. Na povrch pásy ihned poté naneste druhou a po jejím zaschnutí i finální pastu, povrch přebírejte v lehce plynulý a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	>5 °C
barva	bílá s oranžovým označením
nosič	PVC, celulóza, skelná vlákna
odolnost proti teplu	-30 °C až +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	>25 MPa
prodloužení při přetržení	150 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,6 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
10 m	61 mm	27 ks
20 m	61 mm	15 ks
30 m	61 mm	12 ks

Vydáno 29. 8. 2022, revidováno 8. 9. 2022.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou výhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz