

SPERRMÖRTEL je univerzálne použiteľná opravná malta na sanáciu betónu, zhotovovanie fabiónov, škárovanie muríva, vyplňovanie trhlín, pri ktorých sa nepredpokladá pohyb, apod. Výrobok má veľmi dobrú príľnavosť, malé zmrštenie a je odolný voči morskej vode a posypovej soli.

SPERRMÖRTEL je syntetickou živnicou modifikovaná, vodu odpudzujúca opravná malta na báze cementu.

APLIKÁCIA

Na ručné nanášanie sa malta pripravuje iba zmiešaním s vodou pomocou pomalobežného miešadla. Nikdy nespracovávajúte v mraze!

Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, olejov, prachu, farieb a ostatných separačných látok. Vrstvy s cementovým mliekom a vápenné nátery sa musia odstrániť frézovaním alebo pieskovaním. Podklad pred aplikáciou musí byť sýto navlhčený – matne vlhký, eventuálne je možné použiť prísadu Plastifikátor koncentrát, čím dôjde k zvýšeniu pružnosti malty, príľnavosti k podkladu a vodonepriepustnosti.

SPERRMÖRTEL je možné aplikovať ručne alebo strojne nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním alebo natáňovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť maximálnu hrúbku 5 cm. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra.

Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležito ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

Ihneď po použití vodou, po vyzretí iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ

Na 1 liter priestoru: cca 1,8 kg, v oblasti tesniaceho klinu dĺžky fabiónu 5 cm: cca 2,0 kg/m. Miešací pomer pre balenie 25 kg = cca 3 l vody.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemický prípravok. Nevychudajte paru. Zamedzte styku s kožou a očami. Používajte vhodné ochranné rukavice. Uchovávajúte mimo dosah detí. Obal so zvyškami materiálu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Pri nadýchaní zaistite prívod čerstvého vzduchu. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s kožou okamžite odstráňte a zasiahnuté miesto umyte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	šedá
čas tuhnutia	cca 5 hodín
čas tvrdnutia	cca 24 hodín
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov



Jednotky balenia	
balenie	v kartóne
25 kg	1 ks

Vydáno 2. 12. 2013, revidováno 11. 7. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

