

UZAVÍRACÍ MALTA je univerzálně použitelná opravná malta pro sanace betonu, zhotovování požílabků, spárování zdiva, vyplňování trhlin, u kterých se nepředpokládá pohyb, apod. Výrobek má velmi dobrou přilnavost, malé smrštění a je odolný vůči mořské vodě a posypové soli.

UZAVÍRACÍ MALTA je syntetickou pryskyřicí modifikovaná, vodu odpuzující opravná malta na bázi cementu.

APLIKACE

Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Nikdy nepracováváte za mrazu!

Podklad musí být bez sádry, bitumenu, olejů, prachu, barev a ostatních separačních látek. Vrstvy s cementovým mlékem a vápenné nátěry se musí odstranit frézováním nebo pískováním. Podklad před aplikací musí být sytý navlhčen – matově vlhký, eventuálně je možné použít přísadu Plastiifikátor koncentrát, čímž dojde ke zvýšení pružnosti malty, přilnavosti k podkladu a vodonepropustnosti.

Nanášení je možné provádět ručně či strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku 5 cm. Finalizace povrchu se provádí po „zavaznutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřipustné povrch finalizovat za mokra.

Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvětlu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pouze mechanicky.

YDATNOST

Na 1 litr prostoru: cca 1,8 kg, v oblasti těsnícího klínu o délce požílabku 5 cm: cca 2,0 kg/m. Mísící poměr pro balení 25 kg = cca 3 l vody.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal se zbytky materiálu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží výrobek okamžitě odstraňte a zasažené místo omyjte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	šedá
doba tuhnutí	cca 5 hodin
doba tvrdnutí	cca 24 hodin
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců



Jednotky balení

balení	v kartonu
25 kg	1 ks

Vydáno 10. 11. 2013, revidováno 19. 9. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.