

SPRCHOVÝ IZOLANT je jednozložková pružná hydroizolačná membrána pod keramické obklady a dlažby lepené flexibilnými lepidlami. Vďaka pružnosti prekryje trhliny v podkladoch stavebných materiálov.

SPRCHOVÝ IZOLANT sa nehodí na podklady z umelých hmôt! Nehodí sa pre ťažké prevádzkové zaťaženie, do chemicky agresívneho prostredia a na prekrytie aktívnych trhlín a dilatčných škár bez použitia prvkov TESNIAČEHO SYSTÉMU. Nie je možné použiť ako finálnu vrstvu bez ochrany proti oderu. Na lepenie obkladov a dlažieb sa nesmú používať lepidlá s obsahom rozpúšťadiel.

Pre všetky náročné aplikácie, keď je podklad vlhký, predpokladáme trvalé zaťaženie vodou alebo na vonkajšie použitie je potrebné použiť dvojzložkovú LEPENKU VO VEDRE.

SPRCHOVÝ IZOLANT je zmes disperzných spojív, veľmi jemných vápencov, triedených pieskov, pigmentov, plnív a chemických zušľachtujúcich prísad vo vhodnom zložení pre zlepšenie vlastností. Vďaka tomu dosahuje najvyššiu triedu DM O2P medzi disperznými hydroizoláciami podľa EN 14891.

- namiešaný v ideálnej konzistencii a pripravený na okamžité použitie
- jednoducho spracovateľný
- výborná priľnavosť k väčšine poréznych stavebných materiálov (sadrokartón, drevotrieska a pod.)
- tiež na anhydritové podklady
- vhodný na podlahové vykurovanie
- vysoko pružný
- hygienicky neškodný



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pre zaistenie dobrej priľnavosti u savých podkladov je potreba podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLUBOŇ. U silne savých materiálov, ako je napr. pórobetón, sadrokartón a pod., je penetrácia nevyhnutná!

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRCHOVÝ IZOLANT je už od výrobcu namiešaný do optimálnej hustoty. Neriediť! Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

Po zaschnutí penetrácie vykonávame v ďalšom technologickom kroku prvý náter v celej ploche. Do tejto prvej súvislej vrstvy sa v exponovaných miestach (rohy, prestupy, styk vodorovných a zvislých plôch) vkladajú prvky TESNIAČEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIAČE PÁSY, ROHY, PRIECHODY) podľa technologického postupu príslušného k týmto prvkom. Dbajte na dokonalé preschnutie prvej vrstvy! Následne (cca po 24 hod.) pri normálnych klimatických podmienkach je možné vykonať druhý náter – najlepšie krížom na náter prvý. Konečná úprava pod obklady a dlažby by mala dosahovať hrúbku cca 1 mm. Po dokonalom vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokladať dlažbu alebo obklad s použitím flexibilného lepidla min. triedy C2 (podľa EN 12004).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti. TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 90–19–00187.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom použití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať roztvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +25 °C
farba	modrá
doba spracovateľnosti	chrániť pred vysychaním
merná spotreba	1,3–1,5 kg/m ² (2 vrstvy náteru)
odolnosť proti teplu	-20 °C až do +70 °C
počiatočná ťahová prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²
schopnosť premostenia trhliny	≥ 0,75 mm
schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)	≥ 0,75 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +30 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov
ťahová prídržnosť po cyklickém zmrazovaní - rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm ²
ťahová prídržnosť po kontakte s chlorovanou vodou	≥ 0,5 N/mm ²
ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm ²
ťahová prídržnosť po kontakte s vodou	≥ 0,5 N/mm ²
ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	≥ 0,5 N/mm ²
uvolňovanie nebezpečných látok	pozri KBÚ
vodotesnosť	žiadny prienik a prírastok hmotnosti ≤ 20 g

Jednotky balenia

balenie v kartonu

7 kg

Vydané 1. 7. 2021, revidované 9. 5. 2022.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhodobých skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz