

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ sa používa na utesňovanie potrubia vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie reflexných fólií, na lepenie ostatných parotesných fólií nie je určená.

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ je samolepiaca páska zložená z pružnej PP fólie, pokovanej hliníkom a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- vysoká odolnosť voči starnutiu
- odolná kyselinám, zriedeným lúhom a mnohým ďalším chemikáliám

APLIKÁCIA

STRIEBORNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	lesklý hliník
dutinka	25 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PP fólia, pokovaná hliníkom
odolnosť voči starnutiu	vysoká
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +90 °C
predĺženie pri pretrhnutí	90 až 120 %
príľnavosť	≥ 5 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,05 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 85 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	50 mm	96 ks
50 m	100 mm	48 ks
100 m	50 mm	54 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz