

PLOCHU CHRAŇ UV STABIL se využívá ve stavebnictví, zejména při výrobě trapézových plechů, izolačních panelů a kuchyňských desek s hladkou povrchovou úpravou. UV stabilní je minimálně 90 dní.

PLOCHU CHRAŇ UV STABIL je ochranná samolepicí fólie vyráběná nanášením lepivého filmu na bázi akrylátu na fólii z modifikovaného PE.

VÝHODY, POUŽITÍ

- dobrá přilnavost k polárním materiálům
- odolnost vůči vyšším teplotám
- bez transferu lepidla na chráněnou plochu

APLIKACE

PLOCHU CHRAŇ UV STABIL musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro čištění pozůstatku lepidla použijte běžně dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte na dokonalé přilnutí fólie na chráněné plochy, zamezte tím případnému zatečení vody pod nalepenou fólii. Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a fólii, je nutné zajistit její vyschnutí. Teprve potom může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla fólie na podkladním materiálu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+10 °C až do +40 °C
lepidlo	akrylová disperze (není voděodolné)
nosič	LDPE s UV stabilizátory, bez silikonu
odolnost proti teple krátkodobá	až do +60 °C
odolnost proti UV	min. 3 měsíce
pevnost v tahu	55 (±3) N / 25 mm
prodloužení při přetržení	> 185 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	min. 12 měsíců při předepsaných podmínkách skladování
speciální informace	před aplikací nutno temperovat na 18–25 °C, po dobu min. 24 hodin
tloušťka celková	0,035 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
100 m	250 mm	4 ks
100 m	500 mm	11 ks
100 m	1000 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 1. 10. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz