

1. PEVNOST A VHODNOST PODKLADU

Veškeré hydroizolační a nášlapné vrstvy vyžadují kvalitní podklad, toho lze docílit použitím KONSTRUKČNÍCH DESEK nebo SPÁDOBETONU (viz odpovídající Systémová řešení). V ostatních případech je nutné zajistit pevnost a soudržnost podkladu a zároveň přídržnost k balkonovému systému.

2. DILATACE

Velikost dilatačního pole dodržet 6–8 m² při poměru stran 1:2.

Šířka dilatační spáry 5–8 mm.

3. PŘÍPRAVA PODKLADU

V případě použití materiálu STAVLEP dodržet ředění 1:5.

4. OKAPNICE

Vždy používat systémové BALKÓNOVÉ PROFILY, SPOJKY a KONCOVKY. Mezi jednotlivými díly dodržet mezeru 5–10 mm a tu zakrýt spojkou 64 mm. Nikdy nepoužívat okapnice z titan-zinku ani z pozinkovaného plechu.

5. MONTÁŽ BALKONOVÉHO PROFILU

Profily se nekotví šrouby na pevně, ale kluzně. K jejich přichycení lze použít lepidlo SUPERFIX TURBO.

Nutná je aplikace pásky SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS o síle 1 mm!

6. KRITICKÁ MÍSTA A DILATACE

Soklové a dilatační spáry vyztužit těsnícími páskami (TĚSNICÍ PÁS KLASIK, PROFI, SAMOLEPICÍ PÁS 0,6 MM, VNITŘNÍ a VNĚJŠÍ ROH).

7. HYDROIZOLACE

LEPENKU V KÝBLU nebo LEPENKU V PRÁŠKU aplikovat ve dvou vrstvách o síle jedné vrstvy do 1 mm. Dodržet teploty pro aplikaci +5 až +30 °C. Teplota je rozhodující nejen vzduchu, ale i podkladu!

8. LEPENÍ

Na běžné zatížení lepíme lepidlem DLAŽBULEP C2TES1. Na kritické plochy (členité terasy, schodiště...) je vhodné použít LEPIDLO NA BAZÉNY. Nepoužívat velkoformátové tmavé dlažby. Dodržet teploty pro aplikaci +5 až +30 °C. Teplota je rozhodující nejen vzduchu, ale i podkladu!

9. SPÁROVÁNÍ

Minimální šířka spáry musí být 3 mm. Dodržet teploty pro aplikaci +5 až +30 °C. Teplota je rozhodující nejen vzduchu, ale i podkladu!

10. TMELENÍ SPÁR

SPÁROTĚSNIČ 2720 MS – aplikovat do rohových spár, dilatací a k oplechování. Nepoužívat silikonové tmely!

11. TERASY

U terasy na rostlém terénu nebo terasy, pod kterou je uzavřený prostor, musíme zamezit průniku vodních par do vrstev balkonového systému. Doporučujeme konzultaci s našimi techniky.